

ISOVER VARIO® DOUBLEFIT -LIIMATIIVISTYSMASSA



ISOVER Vario® DoubleFit -liimatiivistysmassaa käytetään höyrynsulun liittymien tiivistämisessä esim. kiviseinään sekä ISOVER Vario® Lämpivientitiivisteiden tiivistämisessä läpivientiputkeen. DoubleFit -liimatiivistysmassa ei sisällä liuottimia, isosyanaatteja, PVC:tä, raskasmetalleja eikä halogeneja.

TUOTEKUVAUS

ISOVER Vario® DoubleFit -liimatiivistysmassaa käytetään höyrynsulun liittymien tiivistämisessä esim. kiviseinään sekä ISOVER Vario® Lämpivientitiivisteiden tiivistämisessä

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila	-40°C...+100°C
-----------------	----------------

läpivientiputkeen. DoubleFit -liimatiivistysmassa ei sisällä liuottimia, isosyanaatteja, PVC:tä, raskasmetalleja eikä halogeneja.

KÄYTTÖ

Vario® DoubleFit -liimatiivistysmassalla tiivistetään höyrynsulun vaativat liittymäkohdat, kuten esim. liitos kiviseinään. Liimattava alusta voi olla tiilimuuraus, harkko, betoni, rappaus, puu tai metalli. Soveltuu käytettäväksi Vario® ja PE -höyrynsulkukalvojen kanssa. Asennuslämpötila +5°C - +40°C. Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa.

ASENNUS

Pursota Vario® DoubleFit -liimatiivistysmassaa tiivistettävään kohtaan 7-8mm paksuinen liimapalkko. Paina höyrynsulkukalvo kevyesti liimamassaan kiinni. Liima kuivuu 1-2mm / 24h, 23°C lämpötilassa ja 50% suhteellisessa kosteudessa. Asennuslämpötila +5 - +40 °C-astetta.

PAKKAUS

12 kpl/pkt.